



RÖFIX Alghicida

Avvertenze legali e tecniche: Per la lavorazione dei nostri prodotti rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.) nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione: Soluzione biocida pronta all'uso, per risanamento di facciate o altre superfici infestate da alghe, licheni o funghi. Impiegabile in esterni e su tutti i tipi di supporto. I pannelli isolanti in schiuma di polistirene rivestiti possono essere trattati con l'alghicida senza problemi (nessun fenomeno di scioglimento).
Al fine di uccidere alghe di facciate infestate oppure altri superfici.


Materiale di base:

- fungicidi e alghicidi

Caratteristiche:

- nessuna tossicità
- basso impatto olfattivo
- E.S. (senza solventi)
- lavorazione facile

Lavorazione:



Condizioni di lavorazione: Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C e salire al di sopra di +30 °C. Fino a completo essiccamento proteggere dal gelo, da una asciugatura troppo rapida (sole battente diretto, vento) e da successiva umidità (pioggia).

Supporto: Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, non gelato, assorbente, piano, sufficientemente scabro e consistente, nonché esente da efflorescenze e prodotti distaccanti come olio disarmante o simili.


Lavorazione: RÖFIX Alghicida viene fornito già pronto all'uso. 1. Fase: Applicare RÖFIX Alghicida con una spazzola sulla superficie infestata e lasciare agire per 12-16 ore. Dopodiché con una spazzola corta si possono rimuovere meccanicamente i residui visibili di alghe e funghi (morti). 2. fase: Dopo aver lasciato asciugare completamente la superficie ripulita applicare nuovamente RÖFIX Alghicida. 3. fase: Dopo aver lasciato asciugare il prodotto per 12-16 ore si applica in 2 mani un idonea pittura sulla facciata, possibilmente provvista di alghicida e fungicida. Poiché l'effetto alghicida e fungicida può essere annullato dall'azione di dilavamento della pioggia, il trattamento della superficie va ripetuto periodicamente.

Avvertenze: Si consiglia di mettere l'alghicida anche nelle successive mani di pittura. Questo è possibile senza problemi praticamente con tutti i tipi di pittura e di rivestimento murale RÖFIX. Se sulla facciata vi sono alghe o funghi bisogna prevedere un trattamento con RÖFIX Alghicida. In caso di forte contaminazione è opportuno prevedere l'applicazione di una scorta aggiuntiva di pittura alghicida.

Considerazioni su pericoli: Maggiori dettagli inerenti alla sicurezza sono riportati anche nelle nostre schede dati sicurezza separate. Tali schede vanno lette accuratamente prima dell'impiego.

Stoccaggio: Conservare in luogo fresco ma protetto dal gelo, in contenitori ben chiusi. Periodo di conservazione: min. 12 mesi.

Dati tecnici:

Cod. art. SAP	2000148048
Cod. art.	110222
Imballaggio	
Unità per bancale	60 cf./banc.
Unità per bancale (CH)	60 cf./banc.
Quantità per unità	10 kg/cf.
Colore	trasparente
Consumo	0,1- 0,2 kg/m ²



RÖFIX Alghicida

Dati tecnici:

Cod. art. SAP	2000148048
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono orientativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione. Quando si effettua la lavorazione per la prima volta e in caso di applicazione su grandi superfici si consiglia di realizzare preliminarmente delle superfici di prova.
Valore pH	ca. 6
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	incombustibile

Avvertenze generali:

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.

I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.

I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.

I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.

Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.

Maggiori dettagli inerenti alla sicurezza sono riportati anche nelle nostre schede dati sicurezza separate. Tali schede vanno lette accuratamente prima dell'impiego.