



RÖFIX EPS-P BASE

Pannello isolante per zoccolature

Avvertenze legali e tecniche:

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione:


Pannello in polistirene duro espanso EPS-P035 (conduttività termica 0,035 W/mK) per esecuzione di isolamento termico per le zoccolature e perimetrali conforme a EN 13163. Con superficie gofrata per migliorare l'adesione e tagli anti tensioni sul lato esterno. Colore arancio.

Idoneo per edifici vecchi e nuovi.

Come pannello termoisolante per zone con elevate esigenze di assorbimento d'acqua e di aderenza tra la superficie del pannello e del rasante.

Caratteristiche:

- caratteristiche isolanti ottimizzate
- precisione delle misure grazie a pezzi speciali in schiuma
- elevata stabilità dimensionale
- esente da CFC e HCFC

Lavorazione:

Dati tecnici						
SAP-Art. Nr.:	2000148763	2000148764	2000148765	2000148766	2000148767	2000148769
NAV-Art. Nr.:	111318	111319	111320	111321	111322	111324
Imballaggio						
Unità per bancale						
Quantità per unità	12,5 m ² /cf.	8 m ² /cf.	6 m ² /cf.	5 m ² /cf.	4 m ² /cf.	3 m ² /cf.
Spessore	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm
Larghezza	1.000 mm					
	500 mm					
Permeabilità al vapore μ	ca. 60					
Resistenza a trazione trasversale	≥ 150 kPa					
Assorbimento acqua	$< 0,03$ kg/m ² h					
Massa volumica media	ca. 30 kg/m ³					
Valore R	0,55 m ² K/W	0,55 m ² K/W	1,15 m ² K/W	1,45 m ² K/W	1,75 m ² K/W	2,3 m ² K/W
Temperatura del supporto	> 5 °C					
Reazione al fuoco	E (EN13501-1)					

SAP-Art. Nr.:	2000148134	2000148771	2000148772	2000148773	2000150873	2000150897
NAV-Art. Nr.:	111325	111327	111328	111329	118886	119106
Imballaggio						
Unità per bancale						
Quantità per unità	2,5 m ² /cf.	2 m ² /cf.	1,5 m ² /cf.	1,5 m ² /cf.	1,5 m ² /cf.	1 m ² /cf.
Spessore	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm
Larghezza	1.000 mm					
	500 mm					
Permeabilità al vapore μ	ca. 60					



RÖFIX EPS-P BASE

Pannello isolante per zocolature

SAP-Art. Nr.:	2000148134	2000148771	2000148772	2000148773	2000150873	2000150897
Resistenza a trazione trasversale	≥ 150 kPa					
Assorbimento acqua	< 0,03 kg/m ² h					
Massa volumica media	ca. 30 kg/m ³					
Valore R	2,9 m ² K/W	3,5 m ² K/W	4,1 m ² K/W	4,65 m ² K/W	5,25 m ² K/W	5,85 m ² K/W
Temperatura del supporto	> 5 °C					
Reazione al fuoco	E (EN13501-1)					

Materiale di base: • Materiale isolante in polistirene costituito da schiuma dura stampata, idrofobizzata, prodotta attraverso trattamento termico di un granulato espandibile in polistirene.

Condizioni di lavorazione: Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.

Lavorazione: Incollaggio dei pannelli isolanti: nella zona di zocolatura e in quella perimetrale applicare il collante sull'intera superficie con una cazzuola dentata 10 x 10 (oppure su ca. il 40% della superficie con il metodo a punti e strisce). Nelle zone soggette a spruzzi d'acqua i pannelli di zocolatura devono arrivare almeno 30 cm sopra il livello del terreno o della terrazza. I pannelli isolanti vanno incollati in piano, con giunti strettamente accostati e sfalsati. Al di sopra del livello del terreno ovvero del livello dell'impermeabilizzazione dell'edificio i pannelli di zocolatura vanno fissati al più presto possibile secondo le norme prescritte.

Considerazioni su pericoli: I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Stoccaggio: Conservare all'asciutto, proteggere dall'umidità e raggi UV (sole, luce).
Periodo di conservazione: min. 12 mesi.

Avvertenze generali: La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.
Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.
I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.
I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.
I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.
Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.