



**AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=**

Siti certificati: Sede Centrale, Uff. Comm. Italia,
Polo Logistico
Oggetto della Certificazione:
Sviluppo, produzione e commercializzazione
di tessuti tecnici in fibra di vetro e in altre fibre

GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.p.A.
Sede Centrale / Headquarter:
Via Gavazzi, 3 – 23801 Calolziocorte (LC) - ITALIA
Tel. +39 0341 641051 r.a.
Fax +39 0341 633004 / +39 0341 644823
E-mail: info@gavazzispa.it – www.gavazzispa.it

SCHEDA TECNICA		GAVADES	
Adesivo in dispersione acquosa per rivestimenti murali in fibra di vetro GAVATEX			
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO			
CONSISTENZA	Pasta cremosa	VOCE DOGANALE	3506 91 00
COLORE	Bianco	RESIDUO SOLIDO	23% ± 1%
PESO SPECIFICO	1,10 g/cm ³ ± 0,05	pH	9 ± 0,5
VISCOSITÀ BROOKFIELD	120.000 cPs ± 30.000	Rotore 7 – rpm 5	
CONSERVAZIONE	12 mesi negli imballi originali non aperti. Evitare prolungati stoccaggi al gelo.		
INFIAMMABILITÀ	no	NOCIVITÀ	no
DATI APPLICATIVI a +23°C – 50% U.R.			
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE PERMESSA		Da + 10°C a + 35°C	
TEMPO	DI ATTESA	Da 0 a 10 minuti	
	APERTO	Massimo 30 minuti	
	DI PRESA	Circa 6-8 ore	
	DI PRESA FINALE	Circa 48 ore	
PRESTAZIONI FINALI			
RESISTENZA A	INVECCHIAMENTO	Ottima	
	TEMPERATURA	Max +80°C	
	UMIDITÀ	Buona	
	MUFFE	Buona	
TEST DI ADESIONE PEEL 90° Secondo norme DIN 16860 dopo 14 gg a + 23°C		PVC omogeneo: 1,1 N/mm	
IMBALLO STANDARD			
1 palette 80/120/120 cm contiene 33 secchi pari a 660 kg netti – 705 kg lordi			
NOTE			
Tali dati, pur corrispondendo alla ns. migliore esperienza, sono suscettibili a possibili modifiche e sono da ritenersi indicativi e richiedono la verifica da parte del Cliente in funzione del tipo di utilizzo. E' opportuno che in fase d'ordine, il Cliente comunichi la data della Scheda Tecnica in suo possesso, per poterne verificare l'aggiornamento.			
AGGIORNATA AL 28/10/08		DIR. STAB. Firmata sull'originale	

Sede legale / Registered Office: Via Bertani 6 - 20154 Milano- Italia / Cap.Soc. € 12.300.000 i.v. - Reg. Imp. (MI) / C.F. / P.I. IT 02672970130 – REA MI 1892085

Uff. Comm. Italia/Italy Sales Office: Polo Logistico/Main Warehouse:
20154 Milano 23801 Calolziocorte (LC)
Viale Elvezia, 12 Via Mazzini
Tel + 39 02 313345 Tel + 39 0341 634466
Fax + 39 02 34535822 Fax + 39 0341 634466

Stabilimenti Produttivi/Production Plants:
24034 Cisano Bergamasco (BG) 20043 Arcore (MI)
Viale dell'Industria 3 Via Monte Cervino 66
Tel + 39 035 4364072 Tel + 39 039 6014474
Fax + 39 035 4381913 Fax + 39 039 6015626

20043 Arcore (MI)
Via Belvedere 26/28
Tel + 39 039 6015122
Fax + 39 039 6015122