

ACCRO-POR

Primer - Fissativo per supporti in cemento



Dati applicativi

La posa avviene normalmente a spruzzo oppure, secondo le esigenze, a pennello o rullo. Per l'applicazione a spruzzo si consiglia l'utilizzo di pompa Airless (a membrana o pistone), e pistola con ugello da finitura o qualsiasi altra attrezzatura idonea per prodotti a bassa viscosità. La pulizia degli attrezzi avviene immediatamente dopo l'uso con acqua. Il prodotto è pronto all'uso.

Informazioni tossicologiche

ACCRO POR è classificato secondo la direttiva 67/548 CEE e successive modifiche, come prodotto non pericoloso. Tuttavia, durante la manipolazione osservare le precauzioni previste per l'impiego di prodotti vernicianti come idropitture o plastici murali: abiti da lavoro, guanti, occhiali, non respirare le nebbie di spruzzo.

| Dati tecnici | |
|---------------------------------------|---|
| Colore | incolore |
| Peso Specifico (g/cm ³) | 1.00 |
| Residuo secco in peso (%) | 8.4 |
| Consumi (m ²) | 0.1-0.2 kg per superfici poco porose >0.2 kg. per superfici molto porose |
| Volume dei solidi % | 8,3 |
| pH | 6 |
| Viscosità Brookfield a 25°C cPs. | 3 - 8 |
| Temperatura minima di applicazione | compresa fra +5°C e +30°C |
| Essiccazione | > 60 min. fuori tatto |
| a 20°C e U.R. 60% | 3/4 gg indurimento completo |
| Sovraverniciabilità a 20°C e U.R. 60% | 6 - 8 h con i nostri prodotti |

Descrizione del prodotto

Primer monocomponente in emulsione acquosa, per supporti cementizi. È particolarmente indicato come fissativo per pitture intumescenti, intonaci a base vermiculite e intonaci a base di lana minerale.

Composizione

Soluzione acquosa a base di micro-emulsione ad elevato grado di penetrazione.

Confezioni e stoccaggio

Taniche in PE da 25 kg. Pallet da 600 kg. Si conserva 12 mesi in confezioni originali, a temperature comprese tra +5°C e +35°C. Teme il gelo. Prodotto non infiammabile.

Preparazione del supporto

Il supporto da trattare deve essere accuratamente pulito da eventuali efflorescenze e/o carbonatazioni, tracce di unto, grasso o qualsiasi materiale estraneo presente. Su supporti che presentano strati di vecchie pitturazioni, asportare tutte le parti staccate o poco aderite mediante lavaggio ad alta pressione con acqua, o se necessario lavante sabbiaturo. Solo dopo questo trattamento applicare ACCRO-POR. Non utilizzare ACCRO-POR su supporti metallici.