

MONOLAK

Intermedio uniformante/velatura poliuretano all'acqua satinato

Caratteristiche del Prodotto

MONOLAK è un formulato poliuretano disperso in acqua, che fornisce, grazie alla sua buona filmazione, ottimi risultati di durezza, resistenza chimica, resistenza all'abrasione ed agli urti.

È una finitura monocomponente protettiva satinata ideale per la decorazione di pavimenti e pareti a effetto continuo e senza giunte per finiture di alto pregio; solo su pavimenti, MONOLAK viene sempre protetto mediante stesura di trasparenti all'acqua della serie TOP SKIN.

Campi di Impiego

Il prodotto MONOLAK viene utilizzato come intermedio uniformante o come velatura su pavimenti e pareti realizzati con il prodotto minerale PASTELLONE 2.0.

MONOLAK può essere applicato anche su differenti supporti tipo zoccolature, porte, serramenti interni, mobili e antine.

Preparazione del Prodotto

Il prodotto MONOLAK deve essere miscelato in latta prima della stesura.

- *Catalisi*: prodotto monocomponente
- *Diluizione*: EFFETTO OMOGENEO: diluire al 20% circa con acqua per applicazione con rullo in microfibra; EFFETTO VELATURA: diluire al 40-50% circa con acqua per applicazione a spugna.

Modalità di Applicazione

Applicazione per UNIFORMARE

Dopo adeguata carteggiatura dell'ultima mano di resina, completa pulizia e depolverazione della stessa per rimuovere polveri e pulviscolo che potrebbero compromettere l'ancoraggio del prodotto; applicare su tutta la superficie specifico RASAGEL a spatola per riempire i pori del sottofondo e, a completa essiccazione, procedere con la stesura di una mano con rullo in microfibra della finitura MONOLAK nella tinta scelta diluita al 20% circa con acqua.

A completa essiccazione, valutare la copertura e l'uniformità della superficie ed applicare eventualmente una 2a mano a rullo di MONOLAK; a completa essiccazione, proseguire con la stesura della finitura protettiva trasparente scelta.

NB: su superfici molto porose o polverose, diluire la 1a mano al 30% circa con acqua.

Applicazione a VELATURA

Dopo adeguata carteggiatura dell'ultima mano di resina, completa pulizia e depolverazione della stessa per rimuovere polveri e pulviscolo che potrebbero compromettere l'ancoraggio del prodotto; applicare su tutta la superficie specifico RASAGEL a spatola per riempire i pori del sottofondo e, a completa essiccazione, eseguire sulla superficie una velatura mediante spugne ad alveolare piccolo diluendo il prodotto al 40-50% circa con acqua.

Colori di Serie

MONOLAK è satinato (15 gloss) ed è disponibile colorato nelle 62 tinte del nuovo catalogo PASTELLONE 2.0 ed in numerose altre colorazioni.

Condizioni Applicative e di Stoccaggio

- *Temperatura di applicazione:* compresa tra +15°C e +40°C.
- *Temperatura di Stoccaggio:* compresa tra +5°C e +36°C
- *Pulizia attrezzi:* con acqua tiepida

Caratteristiche Tecniche

DATO TECNICO	METODOLOGIA	UNITA' di MISURA	VALORI
Peso specifico a 20°C	-	Kg/Lt	1,04 ± 0,02
Residuo Secco	-	%	31 ± 1
Viscosità DIN 4	-	s	135 ± 15
Resa Teorica	-	Kg/m ²	circa 0,08-0,1 Kg/m ² (1 mano a rullo per COPERTURA) circa 0,04-0,05 Kg/m ² (1 mano a spugna per VELATURA)
Diluizione	-	-	20% circa con acqua (a RULLO) 40-50% circa con acqua (a SPUGNA)

Tempi di Reazione (T=20°C - U.R. 50%)

- *Tempo di essiccazione al tatto:* 1 h circa
- *SovrapPLICabile:* circa 3-4 h con MONOLAK; circa 4-6 ore con trasparente all'acqua TOP SKIN

Confezioni

MONOLAK NEUTRO (da colorare):

- 0,84 Kg
- 4,20 Kg

MONOLAK COLORATO:

- 1 Kg
- 5 Kg

Si consiglia, prima dell'utilizzo dei prodotti della linea ELEKTA RESINE, di partecipare al CORSO DEL RESINATORE.

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio tecnico Gruppo GANI al numero +39.031.905163.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulla comune esperienza nel settore, senza garanzie specifiche implicite o esplicite. L'applicazione e l'impiego dei nostri prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore.

ELEKTA è una divisione di:

GRUPPO GANI S.r.l. - Via Vivaldi, 4 22071 Cadorago (CO) Tel: (+39) 031 905163

www.elektapainting.com - customer@grupogani.com