

## PRIMOZIN FONDO EPOX Serie 0770



### Descrizione del prodotto

Primer anticorrosivo epossipoliammidico.

### Caratteristiche

Fondo epossipoliammidico ad elevato potere aggrappante ed anticorrosivo, con buona resistenza agli aggressivi chimici, a base di fosfato di Zinco attivato atossico.

### Impiego

Come mano di fondo per supporti in ferro, leghe leggere, lamiera zincata, acciaio sabbiato, ove sia richiesta una buona resistenza chimica e meccanica. Può essere impiegato come intermedio su zincante inorganico e ricoperto con cicli epossidici e poliuretani dopo 4 ore a condizioni ottimali di 20°C.

### Dati di fornitura

I dati di fornitura, se non diversamente specificato, sono riferiti al bianco.

Composizione	Epossipoliammidico
Colore	<b>Servizio Tintometrico</b> - Ral 9016 - Ral 7035 - *) Grigio 2870
Viscosità	Da 6000 a 6500 mPa.s (20°C) A 4 - V 20
Peso Specifico	Da 1,6 a 1,7 g/ml
Brillantezza	Da 10 a 20
Residuo secco	% in peso 76 % in volume 55
C.O.V.	g/l 390
S.O.V.	% in peso 24



### Preparazione dei supporti

**Attenersi scrupolosamente alle Note Esplicative - Punto 1)**

Il supporto deve essere perfettamente pulito, asciutto, sgrassato ed esente da ruggine e/o calamina. Se il supporto è di natura cementizia, assicurarsi che sia esente da particelle asportabili.

In presenza di supporti particolarmente difficili, come: lamiera zincata lucida, acciaio inox, polveri termoindurenti, lamiera preverniciata, effettuare un trattamento meccanico preventivo di preparazione tipo sabbiatura blanda, carteggiatura e/o spazzolatura.

## CONDIZIONI E METODI APPLICATIVI

Si consiglia l'applicazione a spruzzo (con aria o airless); applicabile anche a pennello o rullo.

### Condizioni ambientali (°C e U.R.)

**Attenersi scrupolosamente alle Note Esplicative - Punto 2)**

Temperatura di applicazione:

Supporto: 12° - 30°C e comunque sempre 3°C sopra i l Dew Point (punto di rugiada)

Ambiente: Min 12°C - Max 30°C

## PRIMOZIN FONDO EPOX Serie 0770

Umidità relativa: 60%

### Dati applicativi e raccomandazioni

*Attenersi scrupolosamente alle Note Esplicative - Punto 3)*

- **CATALIZZATORE EPOX Serie 1600.**

Rapporto di miscelazione (A+B)

In peso: 100 + 25  
 In volume: 68 + 32

Peso Specifico catalizzato (A+B): 1.49 g/ml

Residuo secco (A+B) % in peso 67  
 % in volume 49

C.O.V. (A+B): g/l 492,5

S.O.V. (A+B): % in peso 33,2

Diluizione 10% con Diluente Epossidico 981  
 Viscosità di applicazione 22-24" T Ford 4  
 Pot life 8 ore a 20°C  
 Spessore umido 95 microns diluito  
 Spessore secco 50 microns

N. mani 1  
 Temperatura essiccazione Ad aria a 20°C  
 Fuori polvere 30 minuti  
 Fuori tatto da 1 a 2 ore  
 In profondità da 24 a 36 ore  
 Polimerizzazione totale 28 giorni  
 Intervallo sovraverniciatura Min 4 ore - Max 96 ore  
 Resistenza alla temperatura 80 °C  
 Resa media teorica (\*) 6,6 mq/Kg - 9,8 mq/l  
 Consumo medio teorico 151 g/mq

- **CATALIZZATORE EPOX Serie 0918.**

Rapporto di miscelazione (A+B)

In peso: 100 + 20  
 In volume: 73 + 27

Peso Specifico catalizzato (A+B): 1.51 g/ml

Residuo secco (A+B) % in peso 70  
 % in volume 51

C.O.V. (A+B): g/l 459,5

S.O.V. (A+B): % in peso 30,4

Diluizione 10% con Diluente Epossidico 981  
 Viscosità di applicazione 22-24" T Ford 4  
 Pot life 8 ore a 20°C  
 Spessore umido 90 microns diluito  
 Spessore secco 50 microns

N. mani 1  
 Temperatura essiccazione Ad aria a 20°C  
 Fuori polvere 30 minuti  
 Fuori tatto da 1 a 2 ore  
 In profondità da 24 a 36 ore  
 Polimerizzazione totale 28 giorni  
 Intervallo sovraverniciatura Min 4 ore - Max 96 ore  
 Resistenza alla temperatura 80 °C  
 Resa media teorica (\*) 6,8 mq/Kg - 10,3 mq/l  
 Consumo medio teorico 147 g/mq

## PRIMOZIN FONDO EPOX Serie 0770

\*) **PRIMOZIN GRIGIO N02870** - Conforme alla Direttiva Europea 2004/42/CE  
Cat. B/c Fondi e Primer universali. VALORE LIMITE UE g/l 540 - CONTENUTO g/l 530

- **CATALIZZATORE EPOX Serie 0918.**

Rapporto di miscelazione (A+B)

In peso: 100 + 25  
In volume: 69 + 31

Peso Specifico catalizzato (A+B): 1.47 g/ml

Residuo secco (A+B) % in peso 68  
% in volume 50

C.O.V. (A+B): g/l 475,2

S.O.V. (A+B): % in peso 32,3

Diluizione 10% con Diluente Epossidico 981

Viscosità di applicazione 22-24" T Ford 4

Pot life 8 ore a 20°C

Spessore umido 90 microns diluito

Spessore secco 50 microns

N. mani 1

Temperatura essiccazione Ad aria a 20°C

Fuori polvere 30 minuti

Fuori tatto da 1 a 2 ore

In profondità da 24 a 36 ore

Polimerizzazione totale 28 giorni

Intervallo sovraverniciatura Min 4 ore - Max 96 ore

Resistenza alla temperatura 80 °C

Resa media teorica (\*) 6,8 mq/Kg - 10 mq/l

Consumo medio teorico 147 g/mq

### **Apparecchiature di Applicazione**

Apparecchiature convenzionali di spruzzo:

Pistola a tazza, Airless, Airmix, Misto aria, Sottopressione

### **Riferimento a cicli applicativi**

Contattare il ns. servizio di assistenza tecnica.

### **Stabilità a magazzino**

1 anno in cont. originali sigillati a +5/+30°C

### **Confezioni disponibili**

20 Kg netti - 4 Kg netti

### **Avvertenze e raccomandazioni**

Usare il prodotto a temperature non inferiori ai 12° - 15°C; è importante che il prodotto e la superfi cie da trattare siano entro questi limiti di temperatura. Il prodotto, se esposto alle intemperie, tende a sfarinare senza per questo perdere le sue caratteristiche essenziali.

Se il supporto da rivestire è di natura diversa da quelli previsti in scheda, prima di effettuare il lavoro consultare il ns. Ufficio Tecnico.

### **Etichettatura sanitaria**

**Xn** - Nocivo / **N** - Pericoloso per l'ambiente / **F** - Facilmente infiammabile (vedi SDS)

## PRIMOZIN FONDO EPOX Serie 0770

### Note

(\*) **Resa:** le rese, che si intendono per strato, sono solo orientative; controllare sempre con congrua prova pratica.

I dati riportati nella presente Scheda Tecnica sono stati ottenuti utilizzando unicamente materiali di produzione Franchi&Kim (prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti) applicati in conformità alle specifiche descritte. L'utilizzo improprio di diluenti e/o catalizzatori diversi da quelli indicati e non prodotti da Franchi&Kim, può quindi compromettere le caratteristiche applicative, le prestazioni e la polimerizzazione finale del prodotto.

Tutti i tempi indicati in applicazione (Pot Life, essiccazione fuori polvere, fuori tatto, ecc.) si intendono riferiti a una temperatura di circa 20°C salvo quando diversamente indicato.

## NOTE ESPLICATIVE

### 1) Preparazione del supporto

In questo settore sono riportati i processi di pre-trattamento delle superfici prima della verniciatura vera e propria. Indirettamente, viene **sconsigliata l'applicazione** su supporti diversi da quelli indicati, salvo riceverne approvazione dal servizio tecnico.

Il processo di pulizia/pretrattamento è molto importante per ottenere risultati e prestazioni ottimali dei cicli di verniciatura. Il pretrattamento può essere effettuato in vari modi e in base a criteri diversi, il fine dei quali deve portare ad un risultato unico: le superfici da verniciare devono essere perfettamente pulite ed asciutte, esenti da contaminanti organici e/o inorganici quali unto, grasso, ruggine, calamina, ossidi, sali solubili, polvere, pH neutro.

Di seguito riportiamo i metodi da utilizzare per la preparazione di superfici metalliche.

- **Sgrassaggio:** effettuato con solventi (o vapori di solventi) o con detergenti idrosolubili, manualmente o in impianti automatici (tunnel o lavatrici industriali). Lo scopo è la dissoluzione e l'asportazione di unto e grasso.
- **Pulizia manuale e meccanica:** asportazione di scaglie di ruggine e vecchie pitturazioni, utilizzando attrezzi (mole, dischi e carte abrasive, spazzole metalliche, raschietti, ecc.) mossi manualmente o meccanicamente. Poiché questi processi non asportano le sostanze grasse, è opportuno farli precedere e seguire dallo sgrassaggio come precedentemente descritto.

#### Gradi di preparazione meccanica

- **St2** – rimozione mediante picchiatura, raschiatura, carteggiatura e spazzolatura metallica delle scaglie di laminazione poco aderenti, della ruggine e delle sostanze estranee.  
Al termine del trattamento, la superficie assume un aspetto quasi metallico
- **St3** – trattamento della superficie di acciaio eseguito come il precedente, ma in modo più accurato. Al termine, essa presenta un aspetto spiccatamente metallico.

#### Gradi di preparazione mediante sabbiatura (o granigliatura o pallinatura)

- **Sa1** - Sabbiatura **leggera** corrispondente ad una buona spazzolatura. Si devono asportare tutte le parti facilmente staccabili, la ruggine, o altre particelle estranee.
- **Sa2** - Sabbiatura **accurata** corrispondente alla sabbiatura commerciale.  
Le scaglie di laminazione, la ruggine, e le particelle estranee devono essere quasi totalmente eliminate. Dopo questa operazione la superficie si presenta grigiastra.
- **Sa2 ½** - Sabbiatura **molto accurata** corrispondente alla sabbiatura al metallo quasi bianco; come la precedente, questa operazione deve lasciare la superficie perfettamente pulita e le eventuali piccole impurità ancora esistenti devono apparire come deboli variazioni di colore sul supporto. Dopo questa operazione la superficie si presenta quasi bianca.
- **Sa3** - Sabbiatura al **metallo bianco**, deve condurre all'ottenimento di una superficie metallica perfettamente pulita.

Attenersi ai riferimenti fotografici per la valutazione visiva dei substrati prima del processo di verniciatura in accordo alla Normativa ISO 8501

### 2) Condizioni ambientali (°C e U.R.)

Temperatura di applicazione: sono i limiti di temperatura entro cui si deve trovare il supporto e l'aria dell'ambiente in

## PRIMOZIN FONDO EPOX Serie 0770

cui avviene l'applicazione e la successiva essiccazione. In genere viene indicato:

**Supporto:** tra + 5°C e + 35°C e comunque sempre 3°C sopra il Dew Point (punto di rugiada)

**Ambiente:** min + 5°C e max + 35°C

**Umidità relativa:** 60%

**Attenzione:** per i prodotti di natura epossidica, la temperatura minima (sia del supporto che dell'ambiente) viene indicata in 12-15°C, in quanto al di sotto di queste temperature, la polimerizzazione rallenta fino a bloccarsi totalmente. In condizioni di temperatura inferiore si possono verificare nel tempo perdite di adesione del film di prodotto verniciante dal supporto ed inoltre perdita delle caratteristiche meccaniche e chimiche.

Con il termine *Dew Point* (o *Punto di Rugiada*) si indica la temperatura alla quale (a determinate percentuali di U.R.) si ha la formazione della condensa, che può depositarsi sulle superfici metalliche (e sul film) sotto forma di condensa o anche di ghiaccio. Buona norma prescrive che l'applicazione di un prodotto verniciante debba avvenire solo a temperature superiori di almeno 3°C rispetto al Dew Point. Esistono delle tabelle che aiutano a determinare tali valori.

### 3) Dati applicativi e raccomandazioni

**Rapporto di miscelazione (A+B):** Indica la quantità di catalizzatore necessario per una corretta polimerizzazione.

Viene espresso:

**in peso:** 100 di parte A pigmentata + X di catalizzatore

**in volume:** Y di parte A pigmentata + X di catalizzatore (totale 100)

**Attenzione:** il rapporto tra parte pigmentata (A) e catalizzatore non è uguale se calcolato a peso o a volume. Pertanto, nel caso di rapporto in peso, si raccomanda di utilizzare delle bilance, mentre se non si dispone di strumenti di pesatura, si deve ricorrere alla catalisi a volume (con caraffe graduate) osservando scrupolosamente il rapporto indicato a volume.

**Si raccomanda** l'utilizzo esclusivamente dei catalizzatori indicati in scheda.

**Diluizione:** Si fa riferimento alla tipologia di diluente specifico richiesto e alla sua percentuale di utilizzo. L'impiego non corretto di diluente è spesso la causa di svariati problemi, sia durante la fase applicativa, sia al film di vernice essiccato.

Es. L'utilizzo di diluenti nitro per applicazione di cicli poliuretanicici, può creare fenomeni di puntinatura sulla superficie del film essiccato; inoltre la presenza di solventi parzialmente reattivi nel diluente nitro può dar luogo a reazioni indesiderate con il componente *isocianato*, diminuendo così le caratteristiche estetiche e meccaniche del sistema.

Inoltre la scelta di diluenti non idonei (rigenerati) può creare problemi di viraggio tinta, sedimentazione del prodotto diluito, variazioni di brillantezza e velature superficiali.

**Viscosità di applicazione:** La viscosità da noi consigliata è riferita ad un'applicazione media di 20°C, può quindi essere variata a seconda della temperatura e del metodo applicativo utilizzato o dalla conformazione dell'oggetto da verniciare.

**Pot Life:** vita utile della miscela A+B, cioè il tempo massimo entro il quale il prodotto bicomponente deve essere utilizzato. Trascorso tale periodo, il prodotto verniciante, anche se apparentemente ancora utilizzabile, perde le sue caratteristiche compromettendo il risultato finale. Il valore è riferito a 20°C in quanto la temperatura lo influenza notevolmente, riducendolo al suo innalzarsi.

Se non diversamente indicato, in via generale si può ritenere che il tempo indicato si dimezza se la temperatura sale di 10°C (arrivando a 30°C) e si raddoppia se la temperatura scende di 10°C (arrivando quindi a 10°C).

### ESSICCAZIONE

E' il tempo necessario al film di prodotto verniciante per essiccare. I dati riportati sulla scheda tecnica, sono calcolati a condizioni standard di 20°C ed Umidità Relativa del 60%; nella realtà possono quindi subire delle variazioni a seconda delle condizioni climatiche e dello spessore applicato.

Nei prodotti *bicomponenti ed ossidativi*, con polimerizzazione totale, si fa riferimento al tempo necessario perché avvenga in modo completo la reazione chimica tra il componente A e il componente B (catalizzatore o ossigeno). Prima di questo termine, i prodotti si presentano comunque essiccati, ma le caratteristiche di resistenza chimica e meccanica si raggiungono solo a polimerizzazione ultimata.

Il processo di essiccazione fino alla fase indicata come "Fuori tatto" dipende principalmente (come ordine di

## PRIMOZIN FONDO EPOX Serie 0770

importanza e di effettiva influenza) dal grado di ventilazione presente nell'ambiente (maggiore per i prodotti a base acqua), quindi dalla temperatura ambiente, ed infine dallo spessore applicato per mano. Soprattutto per i prodotti ad essiccazione fisica o per ossidazione, il tempo di asciugatura è in funzione anche degli spessori applicati, sia totali che per singola mano.

In generale, uno spessore doppio rispetto a quello indicato, impiega 4 volte il tempo normalmente richiesto per l'essiccazione, a parità di ventilazione.

**N.B.** Dopo l'essiccazione in genere la reticolazione/polimerizzazione non è avvenuta in modo totale, ma si completa gradualmente nei giorni ed anche nelle settimane successive. Il manufatto verniciato ha comunque raggiunto un grado di indurimento sufficiente per essere movimentato, carteggiato, accatastato, riverniciato, imballato, spedito ed esposto all'esterno, ma molte sue caratteristiche possono subire ancora delle variazioni, come ad esempio le resistenze chimiche e la durezza (che tendono ad aumentare) e l'elasticità (che tende invece a diminuire). Pertanto, anche le prove accelerate di tenuta (nebbia salina, umido stato, ecc.) devono essere effettuate (se non diversamente indicato) dopo un periodo di almeno 3 settimane, durante il quale il supporto verniciato deve essere mantenuto in condizioni stabili di temperatura e umidità relativa, come descritto nella Norma UNI EN ISO 12944-6 al punto 5.4 (come definito nella ISO 554).

**Intervallo di sopraverniciatura:** si intende il periodo minimo e massimo per poter riverniciare il prodotto con sé stesso o con altri sistemi indicati.

Nel caso di prodotti bi-componenti, è possibile sopraverniciare oltre l'intervallo massimo effettuando la carteggiatura e previa verifica di compatibilità del sistema di riverniciatura.

**N.B.** tutti i valori legati ai tempi di essiccazione/polimerizzazione sono in funzione degli spessori applicati e delle condizioni ambientali in cui avviene la verniciatura e l'essiccazione, fino alla polimerizzazione totale.

Quelli riportati, se non diversamente indicato, si intendono riferiti alle condizioni ambientali standard (**20°C**) e agli spessori consigliati.

**Resistenza alla temperatura:** indica la temperatura massima alla quale il film essiccato può essere sottoposto senza subire alterazioni prestazionali sostanziali. Va tenuto conto che la maggior parte delle pitture, quando vengono esposte a temperature elevate, tendono a cambiare d'aspetto, sia a livello di punto tinta che di brillantezza. Se la temperatura rimane costante ( $T^\circ$  di esercizio) a livelli vicini alla  $T^\circ$  massima, si avrà comunque una diminuzione delle tenute (invecchiamento accelerato).

La presenza di umidità in ambiente caldo porta ad una ulteriore perdita delle caratteristiche della pittura, come gli sbalzi di temperatura: in condizioni di forte escursione termica si ha un maggiore degrado delle caratteristiche della pellicola.

Le temperature indicate si intendono in ambiente aerato; diverso è il discorso dell'immersione nei liquidi caldi, per la quale, se non specificatamente indicato, **i prodotti non sono idonei.**

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a ns. conoscenza, esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo; non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso specifico che si prefigge. La presente Scheda Tecnica sostituisce tutte le precedenti.