

PROMASPRAY®-P300

Intonaco premiscelato leggero a base gesso



Dati tecnici	
Colore	grigio chiaro
Peso Specifico apparente (kg/m ³)	320 +/- 15%
Peso Specifico in opera (kg/m ³)	360 +/- 15% in funzione del tipo di attrezzatura utilizzata
pH	8 - 8,5
Consumo pratico medio (kg/m ²)	4 per 1 cm di spessore
Temperatura di applicazione	da +5°C a +45°C
Reazione al fuoco	A1

Descrizione del prodotto

PROMASPRAY®-P300 è un intonaco premiscelato leggero a base gesso, leganti idraulici, vermiculite e additivi speciali.

Si applica mediante spruzzatura uniforme sulle superfici da proteggere, ottenendo un rivestimento di buona qualità, senza giunti né fessurazioni. Si presenta sotto forma di miscela leggera, di colore grigio chiaro.

Confezioni e stoccaggio

Sacchi da 20 kg in PE trattati anti U.V. Pallet da kg 560 con termoretraibile. Si conserva 6 mesi nelle confezioni originali in locali coperti ed asciutti.

Preparazione del supporto

Il supporto da proteggere deve essere adeguatamente preparato in conformità alle indicazioni riportate nei rapporti di classificazione e con le seguenti modalità:

- Superfici metalliche
Su supporti metallici nuovi, asportare lo strato di calamina mediante sabbatura di grado SA 2 ½ e trattare con fondo anticorrosivo compatibile (epossidico o alchidico al fosfato di zinco). In situazioni di esercizio gravoso della struttura, anche in presenza di fondo compatibile, utilizzare primer di adesione BONDSEAL® come mano intermedia.
 - Su acciaio zincato, zincanti inorganici e fondi non compatibili applicare primer di adesione BONDSEAL®.
 - Superfici in muratura e calcestruzzo
Su supporti cementizi, asportare completamente le parti incoerenti ed effettuare una pulizia mediante spazzolatura, idrolavaggio o sabbatura e applicare primer di adesione BONDSEAL®.
- Si consiglia comunque di consultare il nostro ufficio tecnico.

Dati applicativi

PROMASPRAY®-P300 viene applicato con attrezzature specifiche per intonaci leggeri da imprese specializzate e qualificate. Il prodotto non può essere frattazzato e non può essere applicato su superfici esposte alle intemperie. Durante la fase successiva all'applicazione la temperatura non deve scendere al di sotto di +5°C e in locali chiusi o poco areati deve essere mantenuta una buona ventilazione per favorire l'essiccazione del prodotto.

Finitura

PROMASPRAY®-P300 può essere verniciato con pitture decorative di tipo acrilico e/o vinilico. Per aumentare le caratteristiche di consistenza superficiale può essere trattato con fissativo tipo BONDSEAL®.

Istruzioni per la sicurezza

L'intonaco premiscelato PROMASPRAY®-P300 è classificato secondo la direttiva 67/548 CEE e successive modifiche, come prodotto non pericoloso. Durante la sua manipolazione è necessario osservare le precauzioni previste per l'utilizzo di premiscelati.

Normative di riferimento

- EN 13381-4
- EN 13381-3
- EN 13381-5
- EN 1365-2
- Pr CEN/TS 13381-1

Prodotto marcato CE per la resistenza al fuoco.