

## RIVESTIMENTO PREMISCELATO MINERALE IN POLVERE

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

**CORI 700** è un premiscelato in polvere a base di legante minerale. Il prodotto è un intonaco decorativo di finitura per esterni ed interni, studiato per consentire la completa traspirabilità della muratura.

Garantisce una eccezionale durata ed inalterabilità nel tempo. Indurisce per assorbimento di anidride carbonica.

**CORI 700** è ideale per il ripristino ed il restauro di edifici storici e monumentali, ma trova molto uso nelle nuove costruzioni che rispettano le caratteristiche della biocostruzione.

Ha un'ottima adesione al supporto. Elevata resistenza ai raggi U.V. ed eccezionale durata nel tempo.

### CAMPI D'IMPIEGO

**CORI 700** è particolarmente indicato per la finitura di pareti esterne ed interne specialmente su intonaci traspiranti preferibilmente composti da calce o intonaci calce-cemento; può comunque essere applicata su intonaco civile, intonaco grezzo e su vecchie pitture a calce.

- CONSERVAZIONE E RESTAURO DI CENTRI STORICI

- ABITAZIONI COSTRuite CON MATERIALI BIOEDILI

### PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

Prima di applicare **CORI 700**, è essenziale preparare ed analizzare adeguatamente la superficie.

Il supporto deve risultare perfettamente pulito, libero da polvere ed eventuali tracce di olii e grassi; nel caso di vecchie pitture sfarinanti, è consigliata la rimozione delle parti non perfettamente ancorate, fino ad ottenere una superficie perfettamente coesa. Prima dell'applicazione di **CORI 700** è necessario accertare la completa e totale maturazione dell'intonaco di fondo.

**CORI 700** si applica di preferenza su intonaci nuovi senza alcun trattamento preliminare, ma può essere applicato anche su di un supporto già tinteggiato.

Su supporti friabili ed altamente assorbenti e su vecchi intonaci rapezzati è indispensabile trattare il fondo con

**FONDODECOR** trasparente (diluito 1:3 con acqua) o **FONDOSILOSSAN** (diluito al 20-40% con acqua).

Attrezzi applicativi: frattazzo in acciaio e frattazzo in spugna.

**CORI 700** va impastato 10 minuti prima dell'applicazione con circa 6 litri di acqua pulita su Kg 25 e mescolato con l'ausilio di un miscelatore a basso numero di giri. L'impasto va lasciato a riposo per circa 10 minuti prima di essere utilizzato. E' importante utilizzare il prodotto entro 2 ore dalla preparazione.

**CORI 700** si applica con frattazzo in acciaio avendo cura di stendere il materiale uniformemente in modo che possa essere lavorato; successivamente si rifinisce il prodotto con un frattazzo in plastica o frattazzino in spugna, con movimenti circolari. L'applicazione è ad una mano avendo cura di distribuire il prodotto in modo uniforme.

Per la sua caratteristica di prodotto naturale, l'effetto estetico finale a seconda del colore e dell'esposizione agli agenti atmosferici può risultare più o meno ombreggiato.

Per proteggere e preservare a lungo **CORI 700**, è indispensabile applicare come finitura una mano di pittura

**SILOSSANCORI** additivata con **ANTIVEGETATIVA** (stessa tinta) diluita fino al 50% con acqua.

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Peso specifico: 1500 gr/Lt± 20
- Natura del legante: calce idrata e cemento
- PH: 12-13 c.a.
- Granulometria:
  - 1,2 mm (fine)
  - 1,5 mm (medio)
- Resa media per confezione:
  - grana 1,2 mm Kg 25 = 12 m<sup>2</sup>
  - grana 1,5 mm Kg 25 = 8 m<sup>2</sup>
- Lavorabilità: ottima
- Essiccazione: 6-8 ore fuori pioggia
- Maturazione/ossidazione: 2/3 settimane
- Diluizione: 6 Lt d'acqua per 25 Kg (circa)
- Colori disponibili: bianco e tinte cartella
- Contenuto massimo VOC: < 40 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/c - BA

### AVVERTENZE

Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della rasatura prima di procedere con la finitura. Evitare l'applicazione su supporti poco coesi, sporchi o non aggrappati. Prima dell'applicazione, mescolare il prodotto con un agitatore meccanico a rotazione lenta creando un impasto cremoso e senza grumi.

Evitare l'applicazione in presenza di nebbia o forte vento e con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C.

Fino a completo essiccamento proteggere dal gelo, da una rapida asciugatura (dovuta a sole diretto o al vento) e dalla pioggia.

Si raccomanda l'utilizzo del rivestimento di uno stesso lotto di produzione per evitare differenze di tonalità.

Irritante per gli occhi e la pelle. In caso di contatto lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Tenere la confezione fuori dalla portata dei bambini.

### IMBALLO E CONSERVAZIONE

Sacchi in carta antiumido da Kg 25.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

Conservare in luogo coperto su pedane in legno.

Stoccaggio 12 mesi c.a.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 01/02/1995

Ultimo aggiornamento: 01/04/2016

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.



**CORI srl**

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. + 39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697