

## Il sistema Rofix Sanocalce

La **deumificazione** delle murature fuori terra mediante l'applicazione di **intonaci macroporosi** ha luogo senza arrestare il processo di risalita dell'acqua e dei sali attraverso la muratura, ma aumentando la **velocità di evaporazione** dell'acqua dall'intonaco verso l'esterno e favorendo la cristallizzazione dei sali nei macropori dell'intonaco.



## La preparazione

<b>Rinzaffo</b>	Rofix Sanocalce Fondo Rinzaffo	
<b>Avvertenze</b>	Applicare sul 100% della superficie	
<b>Tempo di maturazione</b>	Minimo 7 giorni, proteggere da essiccamento troppo rapido	
<b>Intonaco</b>	Rofix Sanocalce Intonaco	
<b>Avvertenze</b>	Minimo 20 mm - Massimo 40 mm	
<b>Tempo di maturazione</b>	1 giorno/mm di spessore	
<b>Rivestimento</b>	Rofix Sanocalce Finitura	
<b>Tempo di maturazione</b>	Almeno 7 giorni con mano di pittura successiva	
<b>Pitture</b>	Rofix Pitture ai silicati 229 Sol Silikat	